







BENDA-LUTZ® Aluminium Powders leafing

BENDA-LUTZ® Aluminumpulver leafing

BENDA-LUTZ®		2014	2041	2051	2081	2091	2081FS ¹⁾
Water Coverage <i>Deckfähigkeit auf Wasser</i>	cm ² /g	6.000	22.000	27.000	36.000	45.000	28.000
Residue on Sieve ~100mesh <i>Rückstand auf Sieb 160µm</i>	max. %	1					
Residue on Sieve 325mesh <i>Rückstand auf Sieb 45µm</i>	max. %		1	0,5	0,1	0,1	0,5
Average Particle Size <i>Durchschnittliche Teilchengröße</i>	µm	55	23	15	9	5	8
Leafing Value <i>Leafingwert</i>	%	50	65	65	65	55	
Bulk Density <i>Schüttdichte</i>	kg/l	0,35	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Fields of Application <i>Anwendungsgebiete</i>							

¹⁾ Humidity resistant

Feuchtebeständig